

Pol. Pont del Princep - Av. Empordà, 47
17469 VILAMALLA (Girona)
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35
welaan@welaan.com
www.welaan.com





FT-W-0000 Rev 1
Fecha: 12-09-2013

IMPRIMACIÓN PARA MICROCEMENTO

Descripción:

Barniz monocomponente transpirable en base agua de partícula muy fina, por lo que tiene una elevada penetración en el soporte. Seca por evaporación del diluyente (agua) formando un film a poro cerrado de elevada dureza superficial, alta elasticidad interna y muy resistente a productos químicos domésticos comunes y trato mecánico moderado (abrasión). Elevada adherencia sobre pavimentos de cemento, de madera e incluso soportes metálicos como acero al carbono y aleaciones ligeras tipo galvanizado, aluminio y cobre.
Fácil aplicación en horizontal y vertical. Secado rápido.

Aplicaciones:

Aplicable en interiores y exteriores. Recomendable como imprimación (tratamiento previo) a las protecciones aplicables sobre microcemento o cualquier otro mortero decorativo.

Características técnicas:

Aspecto:	líquido viscoso
Color:	blanco
Acabado:	Brillo y Satinado
pH:	8,4
Densidad:	1,04 gr/cc
Viscosidad:	24 cPs
Temperatura mínima de formación de film:	+5ºC
COV'S:	70 g/l (Valor límite en la UE para este producto (cat.A/i): 140 g/l (2010))
Inflamabilidad:	No inflamable

Modo de empleo:

Agitar antes de usar.
Aplicable de forma tradicional a brocha, rodillo, pistola aerográfica y airless.
Aplicar a una temperatura entre +5ºC y +35ºC y a una humedad atmosférica inferior al 80%, para conseguir una correcta formación de film, sin presentar velados y defectos en superficie.
Sin riesgo de lluvia inminente.
Como norma general se debe aplicar sobre un soporte bien preparado y exento de polvo.
Se aplica una mano diluida al 50% en agua de MICRO-PROTEC Brillo, para sellar el poro y regular la absorción de las posteriores aplicaciones. Además de mantener el tono y color original del microcemento.
Secado: A pesar de que el producto presenta un secado al polvo y al tacto relativamente rápido, esperar al día siguiente para aplicar la protección al disolvente sobre el microcemento.
Limpieza de herramientas: en estado fresco con agua.

Rendimiento:

El rendimiento es de 12 m^2/litro (diluido al 50%) por capa.

Presentación:

Se presenta en envases de 5, 10, 25 y 50 litros.

Condiciones de Almacenamiento:

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas (entre 2 y 35ºC). Evitando la exposición directa de los rayos del sol.

Conservación:

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.



Pol. Pont del Princep - Av. Empordà, 47
17469 VILAMALLA (Girona)
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35

welaan@welaan.com
www.welaan.com





FT-W-0000 Rev 1
Fecha: 12-09-2013

Seguridad e Higiene:

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.